

FDV Parkbenk Kuru Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner

FDV – Drift, Vedlikehold og Garanti for Parkbenker

Drift og renhold

Parkbenker utsettes daglig for vær, vind, forurensning og brukslitasje. Regelmessig rengjøring er derfor viktig for å opprettholde både funksjon og utseende. Benken bør rengjøres med rent vann og ved behov et mildt rengjøringsmiddel. Smuss, jord, blader, fugleskitt og andre forurensninger bør fjernes fortløpende. Særlig fugleskitt bør vaskes bort raskt da dette over tid kan påvirke både tre- og metalloverflater negativt.

I områder nær sjø, havner eller langs veier som saltet om vinteren anbefales hyppigere rengjøring. Saltrester kan medføre økt risiko for korrosjon på metalloverflater dersom de blir liggende over tid. Regelmessig vask bidrar til å redusere denne belastningen og forlenger levetiden på overflatebehandlingen.

Vedlikehold av metallkomponenter

Metallkomponenter med pulverlakkert overflate krever normalt lite vedlikehold utover ordinær rengjøring. Skader i lakken bør imidlertid repareres umiddelbart for å hindre at fukt trenger inn og forårsaker korrosjon. Ved reparasjon fjernes eventuell rust med stålbørste eller fint sandpapir. Deretter påføres egnet sinkgrunning før overflaten lakkres i tilsvarende farge som original utførelse.

Rustfrie ståldeler kan rengjøres med rengjøringsmidler beregnet for rustfritt stål. Det bør benyttes myke kluter eller svamper. Bruk av stålull, slipende rengjøringsmidler eller verktøy av karbonstål må unngås da dette kan skade overflaten og redusere materialets korrosjonsbestandighet. Etter rengjøring anbefales grundig skylling med rent vann og tørking av overflaten.

Graffiti fjerning

Graffiti og tagging bør fjernes så raskt som mulig etter at skaden er oppdaget. På lakkerte overflater anbefales det å starte med et mildt rengjøringsmiddel. Dersom dette ikke gir tilfredsstillende resultat kan isopropanol (IPA) forsøkes. Ved behov kan spesialprodukter for graffiti fjerning benyttes, men disse bør alltid testes på et lite synlig område før full behandling gjennomføres.

Ved rengjøring skal det kun brukes myke kluter eller svamper. Slipende materialer eller sterke kjemikalier kan skade overflatebehandlingen og føre til synlige farge- eller glansforskjeller. På rustfrie ståloverflater er graffiti fjerning normalt enklere, men også her

bør stållull og aggressive rensedmidler unngås. Etter rengjøring skal overflatene skylles grundig og tørkes.

I områder der graffiti forekommer ofte kan det være hensiktsmessig å velge produkter med antigraffiti-behandling. Dette forenkler senere rengjøring og reduserer behovet for sterke kjemikalier.

Vedlikehold av treverk

Tre er et naturmateriale som påvirkes av sollys, nedbør, temperaturvariasjoner og normal bruk. For å opprettholde et godt utseende og redusere slitasje anbefales det at treverket vedlikeholdes minimum én gang per år. I værutsatte områder eller på benker med høy brukerfrekvens anbefales behandling vår og høst.

Før en vedlikeholdsbehandling må treverket være rent og tørt. Overflaten vaskes med egnet rengjøringsmiddel og skylles grundig. Eventuell løs eller flassende olje fjernes ved lett sliping eller børsting. Etter rengjøring bør treverket tørke i minst ett døgn før videre behandling utføres.

Oljebehandling utføres med vannbasert olje egnet for utendørs treverk. Oljen påføres i tynne lag med pensel eller svamp. Hver flate behandles systematisk for å oppnå jevn inntrengning og et ensartet resultat. Overskytende olje som ikke trekker inn i materialet tørkes av med ren klut. Etter behandling skal benken tørke i minimum 24 timer før den tas i bruk.

For å oppnå best mulig resultat bør behandlingen utføres ved temperaturer over 5 °C og ved relativ luftfuktighet under 80 %. Direkte sollys bør unngås under arbeidet.

Malte treoverflater

På benker med malte tredeler bør malingsfilmen inspiseres årlig. Dersom malingen begynner å slites eller treverket blir synlig, bør overflaten vedlikeholdsmales. Skadede områder slipes lett før ny maling påføres. Ved reparasjon bør man benytte maling med samme farge og glansgrad som den opprinnelige overflatebehandlingen. Tidlig vedlikehold bidrar til å beskytte treverket mot fuktinntrengning og reduserer behovet for større reparasjoner senere.

Vinterdrift

I vinterhalvåret kan benkene bli utsatt for snørydding og veisalt. Ved fjerning av snø bør harde metallredskaper unngås da disse kan skade både treverk og lakkering. Etter vinteren anbefales en grundig rengjøring for å fjerne saltrester og andre forurensninger som har samlet seg gjennom sesongen. Samtidig bør benken inspiseres for eventuelle skader som har oppstått i løpet av vinteren.

HMS

Ved utførelse av vedlikeholdsarbeid skal gjeldende helse-, miljø- og sikkerhetsregler følges. Personlig verneutstyr som hansker, vernebriller og støvmaske bør benyttes ved sliping, maling og bruk av kjemiske produkter. Leverandørens sikkerhetsdatablad skal

alltid følges ved håndtering av rengjøringsmidler, oljer og maling.

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc,

Norfax AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller

Tlf. 66 80 00 60, email: post@norfax.no, www.norfax.no